



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PRODUKT

Płyty styropianowe EPS 038 FASADA SUPER

Płyty styropianowe EPS 038 FASADA SUPER są produktem przeznaczonym do stosowania w budownictwie jako izolacja termiczna. Są produkowane fabrycznie w wymiarach 1000mm x 500 mm w grubościach od 10mm do 300mm (co 10mm), mogą być też wytwarzane w innych wymiarach i grubościach na specjalne zamówienie klienta. Płyty są produkowane w dwóch wykonaniach:

1. standard – do układania „do czoła”.
2. frezowane (głębokość 20mm) – do układania na zakład.

ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna:

- ścian szczelinowych wentylowanych i nie wentylowanych
- ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi
- ścian zewnętrznych w metodzie BSO (metoda lekko – mokra)
- dachów stromych pod konstrukcją nośną
- wieńców, ościeży, nadproży itp. mostków termicznych

DANE TECHNICZNE

Produkt spełnia wymagania określone w normie EN 13163:2012+A1:2015 dotyczące wyrobów ze styropianu wytwarzanych fabrycznie i jest zgodny z deklarowanymi zasadniczymi charakterystykami oraz cechami określonymi w kodzie produktu.

Kod produktu:

EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU20-SS35

| cecha | dekl. klasa | wymóg normy |
|---|-------------|-------------|
| T – grubość w mm | T1 | ± 1 mm |
| L – długość w mm | L2 | ± 2 mm |
| W – szerokość w mm | W2 | ± 2 mm |
| Sb – prostokątność na długości i szerokości w mm/m | Sb2 | ± 2 mm/m |
| P – płaskość w mm | P5 | ≤ 5 mm |
| BS – wytrzymałość na zginanie w kPa | BS115 | ≥ 115 kPa |
| DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych w % | DS(N)2 | ± 0,2 % |
| DS(70,-) – stabilność wymiarowa w określonych warunkach w % | DS(70,-)2 | ≤ 2 % |
| TR – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych w kPa | TR100 | ≥ 100 kPa |
| MU – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU20 | μ 20 do 40 |
| SS – wytrzymałość na ścinanie w kPa | SS35 | τ ≥35 kPa |

INFORMACJE DODATKOWE, INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Nie należy dopuszczać produktu do kontaktu z substancjami, które mogą powodować jego rozpuszczanie lub pęcznienie takimi jak np. niektóre kleje zawierające rozpuszczalniki, środki ochrony drewna itp.
- Styropian (EPS) jest nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera chlorofluoropochodnych węglowodorów (CFC), hydrochlorofluoropochodnych węglowodorów (HCFC) lub formaldehydu.
- W trakcie transportu, składowania i aplikacji, płyty EPS należy chronić przed uszkodzeniem i oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysoka temperatura, nasłonecznienie, opady atmosferyczne), wymagane jest osuszenie płyt przed wbudowaniem.
- Podczas instalowania wyrobów ze styropianu (EPS), nie muszą być podejmowane przez operatora żadne specjalne środki ostrożności, ponieważ są one niedrażniące i nietoksyczne.
- Wyroby ze styropianu (EPS) mogą być łatwo przycięte na miejscu montowania za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia.
- Wyroby należy stosować zgodnie z instrukcją ITB oraz z zaleceniami producentów systemów dociepleń.

Powyższe informacje są zgodne z Polskimi Normami odnośnie stosowania EPS produkowanego przez NTB Sp. z o.o. i są przedstawione w dobrej wierze. NTB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta i wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszą firmą.

2022

SPORZADZIŁ(-A)

Agnieszka Myśliwiec

Biura handlowe: Głogów Małopolski tel.: 17 864 22 92
Tarnobrzeg tel.: 15 823 48 13

NTB Sp. z o.o.
ul. Piaski 41, 36-060 Głogów Młp.
tel.: 17 851 74 31
e-mail: biuro@ntb.pl, www.ntb.pl